



33027, Украина, г.Ровно, б-р Б.Хмельницкого, 50, т/ф: (0362)620545, тел.: 620565, 620543;
р/с 26007619989083 в ПАО ПИБ, МФО 300012, код ЕГРПОУ 13970259

ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

НА МЕДНЫЙ ЭМАЛИРОВАННЫЙ ОБМОТОЧНЫЙ ПРОВОД МАРКИ ПЭТ-155, ГОСТ 21428-75

Номинальный диаметр проволоки, мм	Конструктивные размеры			Напряженные пробы, В, не менее	Относительное удлинение, %, не менее	Испытание на адгезию выдерживает согласно ГОСТ 21428-75	Тепловой удар при температуре, °С	Количество точечных повреждений на 15 м, не более	Максимально допустимое натяжение эмалипровода при намотке на изделие, кгс
	Предельные отклонения проволоки провода, ± мм	Минимальная диаметр-ная толщина изоляции, мм	Максимальный диаметр провода, мм						
0,180	0,003	0,020	0,222	2200	20	рывком	200	3	0,275
0,190	0,003	0,020	0,234	2200	20	рывком	200	3	0,307
0,200	0,003	0,020	0,245	2200	21	рывком	200	3	0,340
0,210	0,003	0,025	0,258	2500	21	рывком	200	3	0,375
0,224	0,003	0,025	0,272	2500	21	рывком	200	3	0,426
0,236	0,004	0,025	0,285	2500	21	рывком	200	3	0,473
0,250	0,004	0,025	0,301	2500	22	рывком	200	3	0,531
0,265	0,004	0,025	0,319	2800	22	рывком	200	3	0,597
0,280	0,004	0,025	0,334	2800	22	рывком	200	3	0,667
0,300	0,004	0,025	0,355	2800	22	рывком	200	3	0,765
0,315	0,004	0,025	0,371	2800	23	рывком	200	3	0,843
0,335	0,004	0,030	0,393	3100	23	рывком	200	3	0,954
0,355	0,004	0,030	0,414	3100	23	рывком	200	3	1,071
0,380	0,005	0,030	0,441	3100	23	рывком	200	3	1,227
0,400	0,005	0,030	0,462	3100	24	рывком	200	3	1,360
0,425	0,005	0,030	0,489	3500	24	рывком	200	3	1,535
0,450	0,005	0,030	0,516	3500	25	рывком	200	3	1,721
0,475	0,005	0,030	0,543	3500	25	рывком	200	3	1,918
0,500	0,005	0,035	0,569	3500	25	рывком	200	3	2,125
0,530	0,006	0,035	0,601	4000	25	рывком	200	-	2,388
0,560	0,006	0,035	0,632	4000	26	рывком	200	-	2,665
0,600	0,006	0,035	0,676	4000	26	рывком	200	-	3,060
0,630	0,006	0,040	0,706	4000	27	рывком	200	-	3,374
0,670	0,007	0,040	0,749	4000	27	рывком	200	-	3,816
0,710	0,007	0,040	0,790	4000	28	рывком	200	-	4,285
0,750	0,008	0,040	0,832	4400	28	рывком	200	-	4,781
0,800	0,008	0,040	0,885	4400	28	рывком	200	-	5,440
0,850	0,009	0,040	0,937	4400	28	рывком	200	-	6,141
0,900	0,009	0,040	0,990	4700	29	рывком	200	-	6,885
0,950	0,010	0,040	1,041	4700	29	рывком	200	-	7,671
1,000	0,010	0,050	1,093	4900	30	рывком	200	-	8,500
1,060	0,011	0,050	1,155	4900	30	12 круч.	200	-	9,551
1,120	0,011	0,050	1,217	4900	30	12 круч.	200	-	10,662
1,180	0,012	0,050	1,279	5100	31	11 круч.	200	-	11,835
1,250	0,013	0,050	1,351	5100	31	10 круч.	200	-	13,281
1,320	0,013	0,060	1,423	5100	32	10 круч.	200	-	14,810
1,400	0,014	0,060	1,506	5300	32	9 круч.	200	-	16,660
1,450	0,015	0,060	1,557	5300	32	9 круч.	200	-	17,871
1,500	0,015	0,060	1,608	5300	32	9 круч.	200	-	19,125
1,560	0,016	0,060	1,670	5300	32	8 круч.	200	-	20,686
1,600	0,016	0,060	1,711	5300	32	8 круч.	200	-	21,760
1,700	0,017	0,060	1,813	5500	32	8 круч.	200	-	24,565
1,800	0,018	0,070	1,916	5500	32	7 круч.	200	-	27,540
1,900	0,019	0,070	2,018	5500	32	7 круч.	200	-	30,685
2,000	0,020	0,070	2,120	5700	33	7 круч.	200	-	34,000
2,120	0,021	0,070	2,243	5700	33	6 круч.	200	-	38,202
2,240	0,022	0,070	2,366	5700	33	6 круч.	200	-	42,650
2,360	0,024	0,070	2,488	5700	33	6 круч.	200	-	47,342
2,500	0,025	0,070	2,631	5700	33	5 круч.	200	-	53,125

• При изготовлении эмальпровода покрывается парафином, так как это является требованием покупателя. При использовании эмальпровода для электродвигателей холодильных машин и агрегатов необходимо заказать эмальпровод марки ПЭТД2-200 соответствующего диаметра со специальной смазкой или без парафинового покрытия.

• Эмальпровод изготовлен в условиях, установленных в контролируемых сертифицированной ООО «Бюро Веритас Сертификейшн Украина» Системой Менеджмента Качества, соответствующей требованиям ISO 9001:2008, номер сертификата UA227374.

• Эмальпровод соответствует требованиям Директивы 2002/95/ЕС.

ЭМАЛЬПРОВОД СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 21428-75
ИСПЫТАНИЯ ПРОВЕДЕНЫ БУХАНОВ С.А.

ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

КОРУНОВ А.И.

С.А. Буханов

